



Chaine **COTON** Trame **LIN**

Traitement **SANFOR**

Armure : Repts 2/1 (Oxford)

Poids : 380g/m²

Résistance Rupture/Traction : 1110,2 x 1030,8 N/5cm

Allongement à la rupture : 14 % x 8,7 %

Résistance à la couture 6mm : >187 x >200N

Martindale : 30.000 cycles

Boulochage : 5 à 2000 cycles

Retrait au lavage à l'eau à 30°C : -2%

1420
BLANC 1

1419
ECRU 1

1410
CRÈME 1

3814
BEIGE 1

1476
BEIGE 1

1495
HAVANE 1

1526
HAVANE 1

2884
NÈGRE 1

9604
MARRON FONCÉ 1

3816
MARRON FONCÉ 1

2994
TOURTERELLE 1

3817
SABLE 1

1415
MARRON 1

2490
ROUILLE 1

9601
BORDEAUX 2

2898
ROUGE 1

1521
OCRE ROSE 1

1522
ROUGE 1

1904
RUBIS 1

1506
FUCHSIA 1

1450
ROSE ANTIQUE 1

1459
RAISIN 1

1550
BORDEAUX 1

1524
PRUNE 1

3792
VIOLET FONCÉ 1



Blanchi

Solidité lumière : 5

Dégorgement : à sec 5 ; humide 5

Ecrû Lavé

Solidité lumière : 2

Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 5 ; humide 5

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : 5

Dégorgement : à sec 5 ; humide 5

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : 5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : 4/5

Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 5 ; humide 4

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : 5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3/4

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : 5

Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4 ; humide 2

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : 3/4

Dégorgement : à sec 5 ; humide 3

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : 3

Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : 3

Dégorgement : à sec 5 ; humide 3

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 4

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : 3

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : 4

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : 4/5

Dégorgement : à sec 4 ; humide 2



Chaine **COTON** Trame **LIN**

Traitement **SANFOR**

Armure : Repts 2/1 (Oxford)

Poids : 380g/m²

Résistance Rupture/Traction : 1110,2 x 1030,8 N/5cm

Allongement à la rupture : 14 % x 8,7 %

Résistance à la couture 6mm : >187 x >200N

Martindale : 30.000 cycles

Boulochage : 5 à 2000 cycles

Retrait au lavage à l'eau à 30°C : -2%

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : 4

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 4

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4 ; humide 2

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4 ; humide 2

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4 ; humide 2

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4 ; humide 2

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : 3/4

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 4

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : 4

Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3/4

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 5 ; humide 2/3

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : 4

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >6

Dégorgement : à sec 5 ; humide 4

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3/4

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : 4

Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 4

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : 4

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 4

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : 4

Dégorgement : à sec 5 ; humide 5

1527
VIOLET FONCÉ 1
1424
NOIR 2
1988
BLEU MARINE 1
1499
BLEU MARINE 1
1552
BLEU 1
1470
BLEU SUCRE 1
1505
ELECTRIQUE 1
1471
BLEU CLAIR 1
1497
GRIS CLAIR 1
1500
GRIS FONCÉ 1
1516
VERT FONCÉ 1
2763
MOUSSE 1
1504
TURQUOISE 1
2762
VERT 1
3820
VERT CLAIR 1
3819
OLIVE 1
9600
OLIVE FONCÉ 1
1528
VERT SEL 1
1404
MOUTARDE 1
1414
JAUNE 1
9603
SUCRE 1
2245
ORANGE BRUN 1
2753
JAUNE OR 1
2749
IVOIRE 1