



Chaîne **COTON** Trame **LIN**
Traitement **GRATTAGE** sur le recto
Armure : Reps 2/1 (Oxford)
Poids : 380g/m²
Résistance Rupture/Traction : 959,4 x 1087,3 N/5cm
Allongement à la rupture : 16,4 % x 6,55 %
Résistance à la couture 6mm : >183 x >200N
Martindale : 30.000 cycles
Boulochage : 4 à 2000 cycles
Retrait au lavage à l'eau à 30°C : -2%

1420
BLANC 3

1419
ECRU 2
1410
CRÈME 2
3788
BEIGE CLAIR 2
1476
BEIGE 3
2987
AVOINE 2
2988
HAVANE 1
1495
HAVANE 1
1525
SIENNE 1
2490
ROUILLE 1
2898
ROUGE 2
1522
ROUGE 1
3794
RUBIS 2
1521
OCRE ROUGE 1
3795
ORANGE 1
9603
SUCRE 1
2245
ORANGE B 1
2989
SAVANE 1
2897
JAUNE 2
1404
MOUTARDE 1
1528
VERT SEL 1
9600
OLIVE FONCÉ 2
2895
VERT 2
2283
VERT 2
2763
VERT MOUSSE 1
3798
VERT EMPIRE 1
3796
OLIVE 1



Blanchi
Solidité lumière : 5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 5

Ecru Lavé
Solidité lumière : 2
Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 5
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : 5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 5
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : 5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3/4
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 2/3 ; humide 2/3
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : 3/4
Dégorgement : à sec 5 ; humide 3
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : 4
Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 4
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : 5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 3/4
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 4
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : 4
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : 5
Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 4
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : 5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : 5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 4



3797
VERT 2
1497
GRIS CLAIR 4
1469
CIEL 1
1471
BLEU CLAIR 1
1470
BLEU SUCRE 2
1499
BLEU MARINE 4
1424
NOIR 3
2934
ANTHRACITE 3
2884
NÈGRE 1
9604
MARRON FONCÉ 2
9605
MARRON CLAIR 2
9602
MARNE 3
2994
TOURTERELLE 2
2993
GRIS 6
3790
CORDE 4
2990
ROSE ANTIQUE 2
2893
TOURTERELLE 1
3789
MARRON 1
2992
VIOLET 2
2991
VIOLET CLAIR 1
3792
VIOLET FONCÉ 1
3791
VIOLET 1
1524
PRUNE 1
1459
RAISIN 1
9601
BORDEAUX 2
3793
PIVOINE 1
2894
ROSE ORC 1



Chaine **COTON** Trame **LIN**
Traitement **GRATTAGE** sur le recto
Armure : Repts 2/1 (Oxford)
Poids : 380g/m²
Résistance Rupture/Traction : 959,4 x 1087,3 N/5cm
Allongement à la rupture : 16,4 % x 6,55 %
Résistance à la couture 6mm : >183 x >200N
Martindale : 30.000 cycles
Boulochage : 4 à 2000 cycles
Retrait au lavage à l'eau à 30°C : -2%
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 4
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 4
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2/3
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : 4/5
Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2/3
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3/4
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 4
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 4
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : 5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : 4/5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : >5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : 4/5
Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : 5
Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : 4
Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : 5
Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2
Couleur / Réactifs
Solidité lumière : 4
Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3
Couleur / Indanthren
Solidité lumière : 4/5
Dégorgement : à sec 5 ; humide 4