



100% COTON

Traitement **EMERISAGE** sur le recto

Armure : Repts 2/1 (Oxford)

Poids : 290g/m²

Résistance Rupture/Traction : 803,4 x 519,3 N/5cm

Allongement à la rupture : 12,5 % x 9,1 %

Résistance à la couture 6mm : >200 x >200N

Martindale : 23.500 cycles

Boulochage : 4 à 2000 cycles

Retrait au lavage à l'eau à 30°C : -3%

9606 BRUN CLAIR 1		Couleur / Indanthren Solidité lumière : >5 Dégorgement : à sec 5 ; humide 4
3768 TOURTERELLE 1		Couleur / Indanthren Solidité lumière : 5 Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5
4332 CORDE FONCÉ 2		Couleur / Réactifs Solidité lumière : 4 Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5
3261 VERT BRUN 2		Couleur / Indanthren Solidité lumière : >5 Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3/4
4313 MOUTARDE 1		Couleur / Réactifs Solidité lumière : 4/5 Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3/4
3020 OCRE JAUNE 1		Couleur / Indanthren Solidité lumière : 4/5 Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3
4303 JAUNE CLAIR 1		Couleur / Indanthren Solidité lumière : >5 Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5
3264 (FA) JAUNE OR 2		Couleur / Indanthren Solidité lumière : 2 Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5
2718 ORANGE 1		Couleur / Indanthren Solidité lumière : 4 Dégorgement : à sec 5 ; humide 4
4334 ORANGE 1		Couleur / Réactifs Solidité lumière : 5 Dégorgement : à sec 4 ; humide 3
9612 ORANGE FONCÉ 1		Couleur / Indanthren Solidité lumière : 5 Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3
4246 ORANGE ROUGE 1		Couleur / Indanthren Solidité lumière : >5 Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3/4
3258 LANGOUSTE 1		Couleur / Réactifs Solidité lumière : 4 Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3
2698 ROUILLE 1		Couleur / Réactifs Solidité lumière : 3/4 Dégorgement : à sec 3 ; humide 2/3
4445 BRUN ROSE 1		Couleur / Réactifs Solidité lumière : 4 Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3
4317 (FA) MARRON 1		Couleur / Réactifs Solidité lumière : 5 Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3/4
4316 TERRACOTTA 1		Couleur / Réactifs Solidité lumière : >5 Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3
9611 ROUILLE 1		Couleur / Indanthren Solidité lumière : 5 Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3
3440 ORANGE BRUN 1		Couleur / Réactifs Solidité lumière : 4 Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3
3771 COGNAC 1		Couleur / Indanthren Solidité lumière : 4/5 Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3
4196 BEIGE FONCÉ 1		Couleur / Réactifs Solidité lumière : 5 Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5
4310 CRÈME 1		Couleur / Réactifs Solidité lumière : 4/5 Dégorgement : à sec 5 ; humide 5
4320 BLANC 1		Blanchi Solidité lumière : 3/4 Dégorgement : à sec 5 ; humide 5



100% COTON

Traitement **EMERISAGE** sur le recto

Armure : Repts 2/1 (Oxford)

Poids : 290g/m²

Résistance Rupture/Traction : 803,4 x 519,3 N/5cm

Allongement à la rupture : 12,5 % x 9,1 %

Résistance à la couture 6mm : >200 x >200N

Martindale : 23.500 cycles

Boulochage : 4 à 2000 cycles

Retrait au lavage à l'eau à 30°C : -3%

3259 (FA)		Couleur / Indanthren
VERT GLACIER 1		Solidité lumière : 5
		Dégorgement : à sec 5 ; humide 5
2719		Couleur / Indanthren
VERT CLAIR 1		Solidité lumière : >5
		Dégorgement : à sec >5 ; humide 4/5
9610		Couleur / Indanthren
OLIVE 1		Solidité lumière : >5
		Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3
3417		Couleur / Indanthren
VERT LEGER 1		Solidité lumière : >5
		Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 4
3772		Couleur / Indanthren
VERT SAPIN 1		Solidité lumière : >5
		Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 4
3022		Couleur / Indanthren
GRIS SEL 3		Solidité lumière : >5
		Dégorgement : à sec 5 ; humide 4
4500		Couleur / Réactifs
GRIS 2		Solidité lumière : 5
		Dégorgement : à sec 5 ; humide 5
9613		Couleur / Indanthren
VIOLET CLAIR 1		Solidité lumière : 5
		Dégorgement : à sec 5 ; humide 4
3269		Couleur / Indanthren
LILAS 1		Solidité lumière : >5
		Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5
4893		Couleur / Réactifs
BOURGOGNE 1		Solidité lumière : 5
		Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3
4353		Couleur / Indanthren
RAISIN 1		Solidité lumière : 4
		Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3
9608		Couleur / Réactifs
PARME 1		Solidité lumière : >5
		Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3
4198		Couleur / Réactifs
ROUGE 1		Solidité lumière : >5
		Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3
3423		Couleur / Réactifs
RUBIS 1		Solidité lumière : 5
		Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2/3
2585		Couleur / Réactifs
ROUGE SANG 1		Solidité lumière : 3/4
		Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2/3
3262		Couleur / Réactifs
BORDEAUX 2		Solidité lumière : >5
		Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2/3
4361		Couleur / Réactifs
BORDEAUX 2		Solidité lumière : 4
		Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2/3
3424		Couleur / Réactifs
PRUNE 1		Solidité lumière : 4
		Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3
9609		Couleur / Réactifs
PRUNE FONCÉ 6		Solidité lumière : 4/5
		Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3
4894		Couleur / Réactifs
PRUNE 1		Solidité lumière : 5
		Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3
9607		Couleur / Réactifs
BRUN 2		Solidité lumière : >5
		Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3
4890		Couleur / Réactifs
CHOCOLAT 1		Solidité lumière : 5
		Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2/3
3769		Couleur / Réactifs
NÈGRE 1		Solidité lumière : 2/3
		Dégorgement : à sec 3/4 ; humide 2/3
4458		Couleur / Réactifs
ANTHRACITE 4		Solidité lumière : >5
		Dégorgement : à sec 5 ; humide 3



100% COTON

Traitement **EMERISAGE** sur le recto

Armure : Reps 2/1 (Oxford)

Poids : 290g/m²

Résistance Rupture/Traction : 803,4 x 519,3 N/5cm

Allongement à la rupture : 12,5 % x 9,1 %

Résistance à la couture 6mm : >200 x >200N

Martindale : 23.500 cycles

Boulochage : 4 à 2000 cycles

Retrait au lavage à l'eau à 30°C : -3%

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 2/3 ; humide 2/3

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : 5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3/4

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 5 ; humide 4/5

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 4

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : 5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 2/3

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4 ; humide 2/3

Couleur / Indanthren

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3/4

Couleur / Réactifs

Solidité lumière : >5

Dégorgement : à sec 4/5 ; humide 3

- 2581**
- BLEU NUIT 1**
- 4523**
- BLEU 1**
- 4271**
- BLEU MARINE 1**
- 4380**
- BLEU 1**
- 2662**
- BLEUET 1**
- 4372**
- BLEU SUCRE 1**
- 4329**
- VERT 2**
- 4452**
- VERT JADE 1**
- 4200**
- VERT FONCÉ 1**
- 4341**
- VERT FORÊT**
- 4447**
- VERT PÉTROLE 1**
- 4446**
- BLEU 1**
- 9614**
- BLEU CLAIR 1**

